



EXTERIÉR
INTERIÉR

BALAKRYL®

UNI

UNIVERZÁLNÍ BARVA NA KOV A DŘEVO



ATEST PRO PŘÍMÝ STYK
S POTRAVINAMI



ATEST NA DĚTSKÉ
HRAČKY



VÝBORNÁ KRYVOST

VLASTNOSTI

- Hladký matný vzhled
- Nejlepší roztíratelnost ve své třídě
- Vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům
- Dlouhodobá životnost nátěru
- Rychleschnoucí a bez zápachu



POUŽITÍ

Vodou ředitelná vrchní barva pro venkovní i vnitřní použití na dřevo a kov určená k novým i renovačním vrchním nátěrům zejména **pozinkovaného** nebo **ocelového plechu, hliníku, mědi, ale i betonu, omítek, neglazované keramiky, dřeva, dřevotřískových desek, vláknocementových materiálů, cihel, lepenky, papíru, PVC a dalších**. Balakryl UNI lze použít pro základní i vrchní nátěr a po zředění vodou i jako napouštědlo na porézní stavební materiály. Barva je vhodná k nátěrům **těles ústředního topení, okenních rámců, dveří, zárubní, zábradlí, střeš, nábytku apod.** Receptura je vhodná i na **nátěry hraček, dětského nábytku** a podkladů, které přicházejí do **přímého kontaktu se suchými potravinami**.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Všechny podklady musí být pevné, bezprašné, suché, hladké, čisté, zbavené vosku a mastnot. Staré nátěry se špatnou přilnavostí musí být odstraněny až na podklad a ten se pak upraví podle níže uvedených pokynů.

Dřevo – povrch dřeva musí být dokonale vybroušen brusným papírem č. 60-100, zbaven prachu a pryskyřice. Vlhkost dřeva smí být nejvýše 12 %. Pro venkovní více namáhané nátěry použijte Balakryl Napouštědlo - fungicidní napouštědlo na dřevo.

Vláknité desky – odstraňte voskové (parafínové) vrstvy z povrchu např. obroušením brusným papírem č. 220-240.

Omítky, beton a minerální podklady – důkladně odstraňte všechny vrstvy malířských barev, nepřilnavých a nevhodných nátěrů a mechanických nečistot. Z podkladu, který nebyl povrchově upravován, odstraňte hrubší zrnka písku a nerovnosti oškrabáním stěrkou a vybroušením pemzou nebo brusným papírem č. 40-60. Drobné nerovnosti povrchu (spáry, trhlinky apod.) vyspravte sádkou, vápennou maltou nebo vyrovnávací hmotou. Minerální podklady musí být dostatečně vyzrálé.

Savé podklady – všechny savé podklady jako dřevo, vláknité a třískové desky, omítky, beton apod. musí být napuštěny zředěným Balakryl Uni mat v poměru 3:1 (3 díly barvy a 1 díl vody) nebo opatřené nátěrem Balakryl Základ na dřevo v 1-2 vrstvách. Tloušťka jedné vrstvy suchého základního nátěru je 30-50 µm.

Kov – povrch je nutné zbavit rzi, očistit od mastnoty a starých nepřilnavých nátěrů. Podklad natřete základní antikorozií barvou Balakryl Antikor v 1-2 vrstvách. Tloušťka jedné vrstvy suchého základního nátěru je 30-50 µm.



APLIKACE

Na takto upravené povrchy můžete nanášet neředěný Balakryl UNI ve 2-3 vrstvách v intervalu 4-6 hodin. Tloušťka jedné vrstvy suchého nátěru je 30-40 µm.



Teplota podkladu a okolí nesmí klesnout pod 10°C. Relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 75 %. Nanášecí zařízení, nářadí a pomůcky je nutné po skončení práce ihned omýt vodou.



DOBA SCHNUTÍ

4-6 hod. při teplotě 20°C. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu zpomalují zasychání.



BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při náhodném požití a zasažení očí vždy neprodleně vyhledejte lékaře. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí. **P101** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Nátěr při zachování běžných pravidel osobní hygieny nepředstavuje žádné riziko.



EKOLOGICKÉ INFORMACE A SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě při teplotě + 5 až + 35°C. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte. Převážte ve vodorovné poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu **minimálně do data uvedeného na obalu**.

Zbytky výrobků: 0 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11. **Obaly čisté: 0 15 01 06** Směsné obaly. **Obal je plně recyklovatelný.** Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů určené obcí.

Chraňte před mrazem!



PŘÁTELSKÉ K LIDEM, ZVÍRATŮM A ROSTLINÁM
NEOBSAHUJÍ TÍŽKÉ KOVY
PLNĚ RECYKLOVATELNÝ OBAL
ŘEDITELNÉ VODOU



EXTERIÉR
INTERIÉR

BALAKRYL®

UNI

UNIVERZÁLNÍ BARVA NA KOV A DŘEVO



TECHNICKÉ ÚDAJE - Hotové odstíny

Kryvost:	1 (výborná)
Hustota produktu:	1,19 g.cm ⁻³
Obsah netěkavých látek – sušiny:	max. 54% obj.
Obsah organických rozpouštědel:	max. 0,03 kg/kg produktu
Obsah VOC:	A/d , maximální prahová hodnota obsahu VOC je: 130g/l (2010); tento výrobek obsahuje maximálně 130 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.
Bezpečnostní informace:	Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7]; 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

INFORMACE O PRODUKTU - Hotové odstíny

Balení:	0,7 kg; 2,5 kg; 9 kg * (* pouze vybrané odstíny)
Barevné odstíny:	0100 bílý; 0111 světle šedý; 0199 černý; 0101 pastelově šedý; 0220 světle hnědý; 0230 středně hnědý; 0240 tmavě hnědý; 0250 palisandr; 0440 modrý; 0530 zelený; 0540 tmavě zelený; 0610 krémový; 0620 žlutý; 0650 karamel; 0660 okr; 0750 oranžový; 0819 červený; 0840 červenohnědý
Koneční vzhled:	matný
Vydatnost:	6 – 9 m ² /kg v 1 vrstvě
Doba spotřeby:	2,5 roku

TECHNICKÉ ÚDAJE - Báze L,D,Z

Kryvost:	1 (výborná)
Hustota produktu:	1,11 g.cm ⁻³
Obsah netěkavých látek – sušiny:	max. 57% obj.
Obsah organických rozpouštědel:	max. 0,042 kg/kg produktu
Obsah VOC:	A/d , maximální prahová hodnota obsahu VOC je: 130g/l (2010); tento výrobek obsahuje maximálně 130 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.
Bezpečnostní informace:	Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7]; 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

INFORMACE O PRODUKTU - Báze L,D,Z

Balení:	1 l; 5 l
Tónování:	Balakryl báze je možné namíchat do 20 000 odstínů na přání zákazníka v tónovacích centrech včetně vzorkovnice RAL
Koneční vzhled:	matný
Vydatnost:	8 - 10 m ² /l v 1 vrstvě
Doba spotřeby:	2,5 roku



DISTRIBUTOR ČR:
PPG Deco Czech a.s.
Břasy č.p. 223,
338 24 Břasy,
Česká republika
balakryl@ppg.com

VÝROBCE:
TRILAK Festékgyártó Kft.
Grassalkovich u.4,
1238 Budapešť, Maďarsko

INFOLINKA CZ: 800 101 000
www.balakryl.cz