

TECHNICKÝ LIST



LOCTITE SUPER ATTACK ULTRA PLASTIC

POPIS VÝROBKU

Loctite Ultra Plastic je dvousložkové lepidlo k lepení různých plastových materiálů v domácnosti. Sada se skládá z tuby silně lepicího kyanoakrylátového lepidla a fixu obsahujícího aktivátor povrchu. Většina materiálů je slepena během několika sekund. Loctite Ultra Plastic je ideální k lepení problematicky lepitelných plastů, jako je polyethylén a polypropylén.

Super Glue (Tuba)

Základní složka:	Ethyl-2-kyanoakrylát
Vzhled:	Bezbarvá kapalina
Viskozita:	80-100 mPas
Spec. hustota, 25°C:	1,1g/cm ³
Bezpečnost:	Viz bezpečnostní list 924089
Min. trvanlivost při 20°C:	2 roky (neotevřený výrobek)
Teplota vznícení:	85°C

Aktivátor (fix)

Rychleschnoucí formule
Bezbarvý
Mírný zápach
Min. trvanlivost při 20 °C: 2 roky (neotevřený výrobek)

TYPICKÉ POUŽITÍ / VLASTNOSTI SPOJE

Loctite Ultra Plastic je ideální pro lepení veškerých materiálů v domácnosti. Například plastických hmot jako jsou vinyl, plexisklo, nylon, polystyren, polykarbonát, ABS, polyethylén, polypropylén atd., kovů jako ocel a hliník, porcelánu, kůže, všech druhů dřeva, korku, kaučuku, papíru, kartónu, betonu, kamenů, šperků, textilií atd., atd.

Vytvrzení spoje obvykle trvá 30 sekund; může se však lišit v závislosti na materiálu, teplotě a relativní vlhkosti. S lepeným předmětem může být ihned manipulováno, doporučuje se však jej ponechat v klidu cca 8 hodin, než bude dosaženo plné pevnosti spoje. Pevnost spoje se obecně pohybuje mezi 2 N/mm² až více než 20 N/mm² (podle typu lepených materiálů).

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Lepené plochy musí být čisté, suché a dobře k sobě přiléhat. Snažte se nedotýkat se lepených povrchů, protože otisk prstu může snížit sílu spoje.
2. Vyvarujte se potřísnění oděvů a okolního pracoviště.
3. Nejdříve na oba povrchy naneste jednu nebo dvě vrstvy aktivátoru (fix). Zajistěte úplné pokrytí lepených povrchů. Po použití fix s aktivátorem ihned uzavřete.
4. Ponechte aktivátor 1 až 2 minuty schnout a reagovat s povrchem.
5. Na jednu stranu spoje naneste lepidlo Super Attak (tuba). Použijte přibližně jednu kapku lepidla na centimetr čtvereční. Kapku neroztírejte.
6. Lepené plochy k sobě ihned přitisknete a držte cca 30 sekund, dokud se nevytvoří pevný spoj. Během několika minut můžete s lepeným předmětem jemně manipulovat. Plná pevnost spoje je dosažena po 8 hodinách schnutí.

UŽITEČNÉ TIPY

- Rozpouštědla obsažená v aktivátoru mohou poškodit některé povrchy, proto jej vždy otestujte na skrytém místě.
- Lepidlo Super Attak nikdy nenanášejte dříve než po 60 sekundách (po zaschnutí aktivátoru); V opačném případě by mohlo lepidlo na povrchu zaschnout před spojením obou povrchů.
- Nezapomeňte aktivátor nanést na oba lepené povrchy.
- Lepené plochy k sobě přitisknete ihned po nanesení lepidla Super Attak; tento druh lepidla schne ihned.
- V případě běžných oprav snadno lepitelných materiálů často stačí použití samotného lepidla Super Attak.

OMEZENÍ

- Použití pouze v interiéru.
- NEPOUŽÍVEJTE K LEPENÍ ZAPRÁŠENÝCH, ŠPINAVÝCH NEBO MOKRÝCH POVRCHŮ.
- S lepidlem Loctite Super Attak Ultra Plastic dosáhnete uspokojivých výsledků lepení pouze na hladkých površích, které k sobě dobře a bez mezer přiléhají.
- Lepidlo není vhodné k lepení skla, glazurovaných povrchů nebo pěn.
- Myslíte-li si, že by aktivátor mohl poškodit lepený povrch, otestujte jej na skrytém místě.
- Lepidlem nikdy nelepte nádoby na horké kapaliny.

TECHNICKÝ LIST

LOCTITE[®]

LOCTITE SUPER ATAK ULTRA PLASTIC

POZNÁMKA

Vlastnosti popisované v tomto informačním letáku jsou všeobecné a nelze z nich odvozovat přesné technické specifikace. Uvedené údaje slouží pouze pro informaci a jsou považovány za spolehlivé. Výrobce nemůže převzít zodpovědnost za výsledky práce jiných subjektů, nad jejichž pracovní postupy nemá žádnou kontrolu. Posouzení vhodnosti zde uvedených postupů ke konkrétním účelům je plně v kompetenci uživatele, stejně jako dodržování vhodných bezpečnostních zásad, které zajistí ochranu majetku a osob před riziky vyplývajícími z manipulace s výrobkem a z jeho použití. Zmínky o různých postupech a materiálech nelze interpretovat jako popření platnosti patentu, které k těmto postupům a materiálům vlastní jiné subjekty, ani jako svolení k použití takových patentu, jejichž vlastníkem je společnost Loctite Corporation. Všem potenciálním zákazníkům doporučujeme jednotlivé výrobky a postupy před použitím ve větším rozsahu nejprve vyzkoušet. Údaje v tomto materiálu přitom mohou sloužit jako orientační pokyny. Tento výrobek může být předmětem jednoho nebo více patentů či patentových přihlášek platných v USA nebo v jiných státech.

Více informací o produktu naleznete v bezpečnostním listu.

DISTRIBUTOR

Henkel ČR, spol. s r.o.

U Průhonu 10

170 04 Praha 7

tel.: 220 101 101

fax: 220 101 194