



EXTERIÉR
INTERIÉR

BALAKRYL®

PLASTY

BARVA NA PLASTY

LESK

5 996281 053028
1438000000000



JEDNODUCHÁ
APLIKACE



VÝBORNÁ
KRYVOST



ODOLNOST
PROTI POVĚTRNOSTI

VLASTNOSTI

- Hladký vzhled, výborná přilnavost
- Snadná aplikace bez použití základní barvy
- Vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům a mechanickému namáhání
- Rychleschnoucí a bez zápachu



POUŽITÍ

Vodou ředitelná akrylátová barva určená k novým i renovačním vrchním nátěrům plastů zejména ABS, tvrdého PVC a umakartu v interiéru i exteriéru. Pro plasty neurčitého složení, recykláty, měkčené plasty a různé laminované povrchy je třeba přilnavost předem vyzkoušet. Barva je ideální k nátěrům plastových oken, potrubí, elektrikařských lišt, plastového nábytku apod. Nátěr má vysoký lesk a je odolný vůči UV záření, rychle zasychá, nežloutne, nedolepuje ani při zvýšené teplotě, nešpiní se a je odolný proti slepení při nátěrech oken. Vysoká mechanická odolnost, velmi dobrá kryvost a vydatnost nátěru, stálost barevných odstínů, snadná omyvatelnost a jednoduchá aplikace jsou další přednosti, které umožňují jeho rozsáhlé univerzální použití.

Lze ji rovněž použít pro nátěry dřeva, vrchní nátěry kovů a další materiály. Není však vhodná na nátěry PE, PP a teflonu. Receptura je vysoce odolná vůči povětrnosti.



DOBA SCHNUTÍ

4 - 6 hod. při teplotě 20°C. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu zpomalují zasychání.



BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Oči v případě zasažení vymyjte 10-15 minut proudem vody. Při náhodném požití a zasažení očí vždy neprodleně vyhledejte lékaře. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí. **P101** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, Poly(oxy-1,2-ethanediy)l a reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EC č. 247-500-7] a 2-methyl-2,3-dihydrogenisothiazol-3-on [EC č. 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Na vyzádnání je k dispozici bezpečnostní list. Nátěr není určen pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou. Nátěr při zachování běžných pravidel osobní hygieny nepředstavuje žádné riziko.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Všechny podklady musí být pevné, bezprašné, suché, hladké, čisté, zbavené vosku a mastnot.

Plasty – povrch musí být očištěný a odmaštěný, případně se obrousí jemným brusným papírem č. 400. Je nutné očistit povrchy plastu i po odstranění ochranné folie, případně jemně obrousit pro dokonalé odstranění zbytků lepicí vrstvy.

Staré nátěry – dobře přilnavé nátěry se očistí, odmastí, vybrousí jemným brusným papírem č. 400. Nátěry se špatnou přilnavostí se odstraní až na podklad a dále se upraví podle výše uvedených pokynů.



EKOLOGICKÉ INFORMACE A SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě při teplotě +5 až + 35 °C. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte. Přeppravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu **minimálně do data uvedeného na obalu. Zbytky výrobků: O 08 01 12** Ostatní odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11. **Obaly čisté: O 15 01 06** Směsné obaly. **Obal je plně recyklovatelný.** Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů určené obcí. **Chraňte před mrazem!**



APLIKACE

Obsah před aplikací důkladně rozmíchejte. Neředěnou barvu aplikujte na dokonale očištěný podklad v 1- 2 vrstvách v intervalu 4-6 hodin pro použití v interiérech. Na nátěry plastů v exteriérech doporučujeme aplikaci ve 2-3 vrstvách.



Teplota podkladu a okolí nesmí klesnout pod 10°C. Relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 75 %. Nanášecí zařízení, nářadí a pomůcky je nutné po skončení práce ihned omýt vodou.



PŘÁTELSKÉ K LIDEM, ZVÍŘATŮM A ROSTLINÁM

NEOBSAHUJÍ TÍŽKÉ KOVY

PLNĚ RECYKLOVATELNÝ OBAL

ŘEDITELNÉ VODOU

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota produktu:

1,2 g.cm³

Obsah netěkavých látek – sušiny:

max. 45 % obj.

Obsah organických rozpouštědel:

0,03 kg/kg produktu

Obsah VOC:

A/d, maximální prahová hodnota obsahu VOC je: **130g/l** (2010); tento výrobek obsahuje maximálně **130 g/l** VOC ve stavu připraveném k použití.

INFORMACE O PRODUKTU

Balení:

0,7 kg

Barevné odstíny:

0100 – bílý;

0245 – tmavě hnědý

Koneční vzhled:

lesklý

Vydatnost:

7 – 9 m²/kg v 1 vrstvě

Doba spotřeby:

2,5 roku

DISTRIBUTOR ČR:
PPG Deco Czech, a.s.
Brásky 223, 338 24 Brásky
Česká republika
balakryl@ppg.com

VÝROBCE:
TRILAK Festégyártó Kft.
Grassalkovich u.4,
1238 Budapešť, Maďarsko

PPG A PPG Brand

INFOLINKA CZ: 800 101 000

www.balakryl.cz