



DENAS COLOR a. s.  
Sokolovská 1174/17, 743 01 Bílovec  
Tel.: 556 412 038, 410 795 Fax: 556 410 263  
e-mail: denas@denas.cz



## DENAS UNIVERZÁL LESK, MAT

- univerzální vodou ředitelný rychleschnoucí samosít'ující email -

DENAS UNIVERZÁL LESK, MAT je vodou ředitelná vrchní krycí barva na bázi jakostní akrylátové disperze obsahující stálobarevné pigmenty, jemná plniva, koalescenty a další přísady upravující její vlastnosti. Jako ředidlo obsahuje vodu, neobsahuje žádná aromatická rozpouštědla ani lakový benzín.

### Použití:

Vrchní krycí nátěry kovových a dřevěných výrobků, konstrukcí a materiálů v exteriérech i v interiérech. Nejčastější úpravy dveří, zárubní, zábradlí, obkladů, zahradního nábytku, plechových střech apod. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod + 10 °C. Barva splňuje podmínky pro použití na dětské hračky a pro styk s potravinami dle EN 71-3, proto je vhodná i pro povrchové úpravy hraček a výrobků pro děti ve věku do 3 let a výrobků, určených pro styk s potravinami.

<b><u>Vlastnosti:</u></b>	Hustota:	1,2 - 1,3 g/cm <sup>3</sup>	Hmotnostní sušina:	40 - 50 %
	pH	8 - 10	Objemová sušina:	30 - 40 %

Nátěr má vynikající odolnost proti křídování a křehnutí při působení UV záření a povětrnostních vlivů, odolnost proti působení čisticích prostředků používaných v domácnosti i jiných chemických přípravků a dlouhou životnost v interiéru i exteriéru. Email se vyznačuje rychlým schnutím a nelepivostí povrchu.

### Příprava podkladu:

Podklady musí být suché, zbavené mechanických i mastných nečistot a zbytků starých nátěrů nesoudržných s podkladem.

### Pracovní postup:

Kovové podklady je nutné opatřit základním nátěrem (doporučujeme DENAS ANTIKOR ). U dřevěných podkladů se jako základní barva použije DENAS UNIVERZÁL ředěný v poměru 1:1 s vodou. Při aplikaci na dřevo v exteriéru se nejprve doporučuje použít vhodné vodou ředitelné napouštědlo s biocidním účinkem. Další vrstvy se nanášejí štětcem, válečkem nebo vzduchovým stříkáním v jedné nebo ve dvou vrstvách v dodané konzistenci bez ředění. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod + 10 °C.

### Teoretická vydatnost:

7 - 10 m<sup>2</sup> / kg na jednu vrstvu.

### Barevné odstíny:

Černý, bílý, hnědý, tm. hnědý, červenohnědý, okr, slonová kost, modrý, zelený, žlutý a další dle vzorkovnic RAL, EUROTREND, NCS, ČSN nebo v odstínech dle dohody.

### Balení a skladování:

Obaly o hmotnosti 0,7 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg. Barva se skladuje v původních obalech při teplotách +5 až + 25 °C, skladovatelnost min. 36 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout.

### Bezpečnost a hygiena:

Při obvyklém použití nedochází k situacím, kdy by byla nutná okamžitá lékařská pomoc. Při práci dodržujte zásady osobní hygieny, zajistěte větrání pracoviště, při aplikaci stříkáním používejte ochranu dýchacích orgánů. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody.

### Likvidace odpadů:



**DENAS COLOR a. s.**  
Sokolovská 1174/17, 743 01 Bílovec  
**Tel.: 556 412 038, 410 795 Fax: 556 410 263**  
**e-mail: denas@denas.cz**



---

Zbytky výrobku a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy.