

# LUXOL®

A BRAND FROM  
AkzoNobel

# TECHNICKÝ LIST

## LUXOL INTERIÉROVÝ LAK

### AQUA LESK/ MAT



**Výborná zpracovatelnost**



**Rychlé zasychání**



**Vynikající rozliv**



#### INFORMACE O PRODUKTU

<b>Popis výrobku</b>	Luxol Interiérový lak AQUA je bezbarvý lak pro nátěry dřevěných ploch v interiéru, jako je například nábytek, dřevěné obložení, židle, stoly, dveře a jiné dekorativní předměty ze dřeva. Produkt má vynikající zpracovatelnost, rozliv a finální vzhled, který je dostupný v lesku i matu. Produkt je na vodní bázi, rychle schne a nezapáchá.
<b>Vlastnosti nátěrového filmu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Výsledný vzhled:</b> Lesklý nebo matný</li><li>• <b>Určení:</b> Pro vnitřní použití</li><li>• <b>Ostatní:</b> Odolný proti poškrábání, jednoduchá aplikace, rychle schne a nezapáchá</li></ul>
<b>Teoretická vydatnost</b>	16-21 m <sup>2</sup> /l v jedné vrstvě
<b>Počet vrstev</b>	Interiér 1-2 vrstvy
<b>Zasychání</b>	Nátěr je suchý na dotek po 2 hodinách. Další vrstvu možno nanášet po 2 hodinách. Plně proschlý po 4 hodinách.  <i>Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i>
<b>Barevné odstíny</b>	Bezbarvý lesk, mat
<b>Balení</b>	0,75l a 2,5l

**LUXOL®**A BRAND FROM  
**AkzoNobel**

# TECHNICKÝ LIST

## LUXOL INTERIÉROVÝ LAK

### AQUA LESK/ MAT

	<i>Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalogích nebo letáčích o produktech.</i>
<b>VOC</b>	Limitní hodnota VOC (kat. A/e): 130 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 129 g/l VOC.
<b>Základní složení</b>	Na vodní bázi
<b>Hustota</b>	1,0-1,5 g/cm <sup>3</sup>
<b>Ředidlo</b>	Neředí se.
<b>Doba použitelnosti</b>	4 roky od data výroby. <i>Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech.</i>
<b>Certifikáty</b>	Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.

#### POUŽITÍ VÝROBKU

<b>Příprava výrobku</b>	Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nepřidávejte cizí složky, neřeďte.
<b>Příprava podkladu</b>	Produkt nanášejte ve 2–3 vrstvách na čisté, suché, obroušené dřevo. Před použitím obsah důkladně promíchejte. <b>Doporučení pro bezpečnou přípravu povrchu</b> Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.
<b>Natírání</b>	Výrobek nanášejte štětcem nebo válečkem. Teplota podkladu a okolí nesmí při aplikaci klesnout pod 15°C. Interval mezi nanášením jednotlivých vrstev je 2 hodiny. Před nanášením následující vrstvy je vhodné předcházející nátěr přebrousit jemným brusným papírem. Nátěr provádějte při teplotách 15–30 °C. Pomůcky a znečištěná místa ihned čistěte vodou.
<b>Čištění malířského nářadí</b>	Čistou vodou. Před čištěním odstraňte ze štětce co nejvíce barvy.

#### DALŠÍ INFORMACE

<b>Skladování a přeprava</b>	Výrobek si uchová své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do 48 měsíců od data uvedeného na obale. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem. Skladujte v suchém skladu při teplotách 5–30 °C. Výrobek není hořlavá kapalina.
------------------------------	--



**LUXOL®**A BRAND FROM  
**AkzoNobel**

# TECHNICKÝ LIST

## LUXOL INTERIÉROVÝ LAK

### AQUA LESK/ MAT

	<i>Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.</i>
<b>Bezpečnostní zásady</b>	Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku
<b>Doplňkové informace</b>	<p>Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu.</p> <p>V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuelní práva třetích osob.</p> <p>Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění.</p> <p>S připomínkami a dotazy se, prosím, obraťte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí-pátek), nebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. BB Centrum – budova BETA Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 – Michle</p>
<b>Datum aktualizace</b>	Leden 2015