

ŠTUKOVÝ TMEL

Přetíratelný speciální tmel na bázi akrylátu vytvářející povrch se zrnitou strukturou. Vhodný pro opravy a spáry zdiva, sádrových povrchů a ostatních porézních podkladů. Vhodný pro vnitřní i venkovní použití.

Technická data:

Báze	akrylátová disperze
Konzistence	pasta
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Tvorba slupky (20°C/65% r.v.)	cca 20min.
Smrštění	cca 15%
Specifická hmotnost	cca 1,70 g/ml
Teplotní odolnost	-20°C až +80°C


Charakteristika:

- velmi snadno použitelný
- hrubozrná struktura
- barevně stálý, po vytvrzení odolný povětrnosti
- velmi dobrá přilnavost k porézním materiálům
- po vytvrzení přetíratelný

Příklady použití:

- tmelení spojů a prasklin na fasádách
- opravy prasklin zrnitých povrchů
- retušovací opravy zrnitých povrchů
- dokončovací hrubozrné spárování kolem instalovaných prvků
- výše uvedené spoje až do dilatací $\pm 10\%$

Provedení:
Barva: bílá

Balení: kartuše 310 ml

Skladovatelnost:

18 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Podklady:
Vhodné povrchy: všechny porézní stavební materiály

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnoty a prachu

Příprava: povrch důkladně vyčistěte, odstraňte nečistoty.

Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

Pracovní postup:
Nanášení: aplikační pistolí (pneumatickou nebo ruční).

Povrch před vytvořením slupky upravte Tmelařskou stěrkou.

Povrch naneseného tmelu můžete upravit vlhkou houbou pro zvýraznění zrnitého vzhledu.

Pracovní teplota: Pracujte při teplotách +5°C až +30°C.

Čištění: Před vytvrzením lze čistit vodou. Po vytvrzení je vodou omyvatelný, přetíratelný libovolnými barvami a odstranitelný pouze mechanicky.

Opravy: **Štukový tmel**
Velikost spáry:
Minimální šířka: 5 mm

Maximální šířka: 20 mm

Minimální hloubka: 5 mm

Doporučení: hloubka spáry = šířka spáry

Bezpečnost a hygiena: viz. bezpečnostní list výrobku a údaje uvedené na etiketě

Poznámky:

- Nepoužívejte tam, kde hrozí trvalá expozice vodou.
- Neaplikujte, pokud bezprostředně hrozí déšť nebo mráz.
- Je přetíratelný většinou dostupných barev. Krycí nátěr musí být dostatečně pružný, protože bude aplikován na pružně-plastický tmel. Před vlastním nátěrem doporučujeme vyzkoušet slučitelnost barvy a tmelu.