

MONTÁŽNÍ PISTOLOVÁ PĚNA

Jednosložková rozpínavá polyuretanová pěna určena k profesionální montáži a utěšňování rámu oken a dveří, vyplňování stavebních spár a dutin, upevňování střešních prvků, nanášení tepelně izolačních vrstev apod. Připravena k okamžitému použití pomocí aplikační pistole.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Podklad musí být čistý, bez prachu a mastnoty. Podklad doporučujeme navlhčit a následně i povrch pěny po aplikaci. Láhev s pěnou důkladně protřepejte (min. 30x), našroubujte na aplikační pistoli a stiskem spouště nanášejte pěnu. Regulačním šroubem pistole nastavte požadovaný průtok pěny. Pracujte v poloze dnem láhve vzhůru. Svislé spáry vyplňujte zdola nahoru, dávkujte cca 1/2 celkového objemu spáry. Přebytkovou pěnu po vytvrzení odřízněte nožem. Aplikační teplota +5°C až +35°C. Po skončení práce očistěte aplikační špičku, pistoli s nasazenou pěnou skladujte v poloze plechovky dnem vzhůru. Nevytvrzenou pěnu a pistoli čistěte čističem PU pěny a pistole nebo acetonem, vytvrzenou pěnu pouze mechanicky. Povrch pěny chraňte před vlivem UV záření.

Technická údaje:

Báze	Polyuretan
Konzistence	stabilní pěnová hmota
Systém vytvrzování	vlhkostní
Tvorba slupky (20°C, 65% r.v.)	cca 8 min.
Rychlost schnutí (20°C, 65% r.v.)	povrch nelepí po 20-25 min
Rychlost vytvrzování (20°C, 65% r.v.)	vrstva 30 mm za 1 hod
Vydatnost	cca 35-45 litrů vytvrzené pěny
Struktura pěny	cca 70-80% uzavřených buněk
Specifická hmotnost	cca 25 kg/m ³ (po vytvrzení)
Teplotní odolnost	-40°C až +90°C (po vytvrzení)
Barva	nažloutle bílá
Požární třída	B3
Izolační faktor	32 mW/m.K

Balení:

- aerosolová plechovka o obsahu 750 ml

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Skladujte ve svislé poloze, ventilem vzhůru.

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Použijte ochranné rukavice a brýle. Vytvrzenou pěnu neodstraňujte opalováním, pouze mechanicky. Případné další pokyny viz Bezpečnostní list výrobku a informace uvedené na etiketě výrobku.